



Catálogos y Productos > Calefacción > Selladores y Accesorios para Sellado > **Sellador Anaeróbico**

SELLADOR ANAERÓBICO

De alta resistencia y/o permanente

Product informations

Sellador anaeróbico para metales de alta resistencia (SKU 50954) para bloquear y sellar uniones roscadas; dotado de una elevada resistencia a los cambios térmicos, a las vibraciones, al agua, a los gases, a los aceites y carburantes, a los fluidos frigoríficos y a diversos agentes químicos.

Características del producto

- puede utilizarse en todos los metales, tanto en acoplamientos libres como forzados
- mantiene las propiedades sellantes hasta + 200 °C

Sellador anaeróbico permanente (SKU 50957) para metales de polimerización rápida y elevada resistencia mecánica, para sellar y bloquear uniones roscadas y acoplamientos cilíndricos; dotado de una elevada resistencia a los cambios térmicos, a las vibraciones, a los agentes químicos y al envejecimiento.

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.



Technical Features

<i>SKU 50954</i>	
<i>MÁX. Ø PARA USO 2" - JUEGO 0,3 MM</i>	
<i>COLOR</i>	VERDE
<i>DETECCIÓN</i>	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
<i>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</i>	> + 100 °C
<i>TIEMPO DE MANIPULACIÓN</i>	20 - 40 MINUTOS
<i>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO FUNCIONAL</i>	6 - 12 HORAS
<i>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO FINAL</i>	24 - 36 HORAS
<i>RANGO DE TEMPERATURA</i>	- 55 °C ÷ + 200 °C
<i>HOMOLOGADO DVGW PARA ESTANQUEIDAD DE GAS EN UNIONES ROSCADAS SEGÚN LA NORMA EN 751-1</i>	
<i>APROBADO POR WRAS PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE</i>	

<i>SKU 50957</i>	
<i>Ø MÁX. PARA USO 1 1/2" - HOLGURA 0,2 MM</i>	
<i>COLOR</i>	VERDE
<i>DETECCIÓN</i>	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
<i>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</i>	> + 100 °C



Sellador Anaeróbico

SKU 50957	
TIEMPO DE MANIPULACIÓN	• LATÓN (BRUTO) < DE 1 MINUTO • LATÓN CROMADO Y NIQUELADO 3 - 6 MINUTOS • ACERO 2 - 5 MINUTOS • ALUMINIO 6 - 18 MINUTOS
TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL	1 - 3 HORAS
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO FINAL	2 - 4 HORAS
RANGO DE TEMPERATURA	- 55 °C ÷ + 150 °C
HOMOLOGADO PARA GAS (GAZ DE FRANCE)	

SKU	MODEL	PRICE
00000050954	SELLADOR ANAERÓBICO DE ALTA RESISTENCIA 85-86 - 50 ML	€32.2 VAT EXCLUDED
00000050957	SELLADOR ANAERÓBICO PERMANENTE 85-21 - 250 ML	€116.8 VAT EXCLUDED

