



SELLADOR ANAERÓBICO

Para altas temperaturas

Product informations

Sellador para racores roscados metálicos, juntas estancas de gas, agua, GLP, hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas; el producto, una vez polimerizado, forma una película elástica altamente resistente a las vibraciones y a los golpes.

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

Technical Features

Ø MÁX. PARA USO 1" 1/2 - HOLGURA 0,25 MM	
COLOR	ROJO
DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	> + 100 °C
TIEMPO DE MANIPULACIÓN	15 - 30 MINUTOS
TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL	1 - 3 HORAS



Sellador Anaeróbico

TIEMPO DE CURADO FINAL	12 - 24 HORAS
RANGO DE TEMPERATURA	- 55 °C ÷ + 150 °C

SKU	MODEL	PRICE
00000050302	SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS 55-37 - 50 ML	€34.3 VAT EXCLUDED
00000050303	SELLANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS 55-37 - 250 ML	€122.1 VAT EXCLUDED

